



### 1. Termékleírás

A KEIM Contact-plus-Grob egy jól töltött felújító alapozó festékbevonat (diszperziós-szilikátfesték megfelel a DIN 18363, 2.4.1 előírásainak) tiszta akril adalékkal, üvegszállal, és megfelelő méretű és alakú kiváló minőségű töltőanyagokkal.

### 2. Alkalmazási terület

A KEIM Contact-Plus-Grob tapadóhidat képez jól tapadó, régi műanyag-kötésű bevonatokon a további KEIM diszperziós-szilikát festékek alá és/vagy kiegyenlíti a felület strukturális különbségeit, illetve eltömíti a max. 1 mm-es hajszálrepedéseket. Kivételt jelent rugalmas vagy elszapánosodásra hajlamos régi bevonatok (pl. egyes olajfestékek).

### 3. Termék tulajdonságok

- Tapadóhidat képez a szerves, régi bevonatok és az azt követő KEIM diszperziós-szilikát festékek között.
- Eltömíti a repedéseket (max. 1 mm-ig).
- Kiegyenlíti a strukturális különbségeket.
- Nem képez filmréteget
- UV-álló
- Nem éghető

#### Anyagjellemzők

- Fajsúly: kb. 1,70 g/cm<sup>3</sup>
- Páradiffúziós ellenállás  $S_d = 0,02$
- Max. szemcseméret: 1 mm
- pH-érték: kb. 11,4

#### Színárnyalatok

Fehér

### 4. Kivitelezési utasítások

#### Az aljzat előkészítése

Az aljzatnak teherbírónak, száraznak, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie. A régi szerves-kötésű bevonatok laza részeit, mint például a szennyeződéseket mechanikai módon, vagy nagynyomású vízszugárral el kell távolítani. A hibahelyek kijavítására KEIM Spachtel, KEIM

Porosil-Spachtel, vagy KEIM Concretal-Fein-spachtel alkalmas. Azokon a helyeken ahol javítás szükséges, a régi festékrétegeket maradéktalanul el kell távolítani.

#### Feldolgozás

A KEIM Contact-Plus-Grob anyagot nem nedvszívó alapfelületeken hígítatlanul, kefével egyenletesen, keresztirányban kell felhordani. Nedvszívó alapfelületeken szükség szerint a KEIM Contact-Plus-Grob 10 %-ig KEIM Fixativ, KEIM Special-Fixativ, KEIM Soldalit-Fixativ, vagy KEIM Concretal-Fixativ anyaggal hígítható (25 kg festékhez 2,5 liter hígító).

#### További rétegek

A KEIM Contact-Plus-Grob alapozóréteget minden esetben két rétegben KEIM Granital, KEIM Soldalit vagy KEIM Concretal-W anyagokkal át kell vonni.

Köztesréteg hígított Granital (max. 2 l KEIM Special-Fixativ 10 kg festékhez).  
Fedőréteg KEIM Granital, hígítatlanul.

A KEIM Contact-Plus-Grob anyagot max. 10 %-ig KEIM Granital, KEIM Soldalit, KEIM Concretal-W, vagy KEIM Farbkonzentraton anyagokkal lehet színezni.

#### Feldolgozási körülmények

A levegő és aljzat hőmérséklete  $> +5$  °C. Nem szabad közvetlen napsugárzásnál, illetve naptól felhevített alapfelületek esetében dolgozni. A bevont felületeket a munkavégzés alatt és után védeni kell a közvetlen napsugárzástól, szélről, és esőtől.

#### Száradási idők

A rétegek között legalább 12 óra várakozási időt be kell tartani.

#### Anyagszükséglet

Sima, nem nedvszívó alapfelületek esetén:  
Kb. 0,5 kg/m<sup>2</sup> KEIM Contact-Plus-Grob.  
Sima nedvszívó alapfelületek esetén:  
Kb. 0,6 kg/m<sup>2</sup> KEIM Contact-Plus-Grob.

A megadott értékek csak irányadóak, melyek az alapfelület tulajdonságaitól és a kivitelezés módjától függenek. A pontos mennyiségek csak próbafelület készítésével állapíthatók meg.

### **Szerszámok tisztítása**

Felhasználás után azonnal bő vízzel tisztítandó.

### **5. Szállítási forma**

5 és 25 kg-os vödör.

### **6. Raktározás**

Zárt edényben, hűvös, de fagymentes helyen kb. 12 hónapig.

### **7. Veszélyes anyagjelölés**

Nem jelölés köteles

### **8. Szállítási jelölések**

Nem jelölés köteles.

### **9. Hulladékkezelés**

EG-hulladékkulcs sz. 08 01 12.

Csak a teljesen üres edények hasznosíthatók újra.

### **10. Biztonsági útmutató**

A kezelni nem kívánt felületeket (mint pl. üveg, kerámia, terméskő, fa stb.) megfelelő módon meg kell védeni. A lecseppenő festékfoltot azonnal, sok vízzel el kell távolítani. A szemet és a bőrfelületet a festékfröccsenéstől védeni kell.

Gyermekek elől, el kell zárni!

Termékkód: M-SK 01

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve gyakorlati tapasztalatok eredménye. Szóbeli vagy írásbeli felhasználási javaslataink segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi kötelezettség nélkül. Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A változtatás jogát – a termékek újírtási vagy alkalmazási használatosságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket veszítik.

