



1. Termékleírás

A KEIM Special-Fixativ egy hígító és alapozó anyag tiszta folyékony kálium-szilikátból és csekély szerves adalékból a KEIM diszperziós-szilikát festékekhez, amely megfelel a VOB/C DIN 18363, 2.4.1 előírásainak.

2. Alkalmazási terület

A KEIM Special-Fixativ a következő KEIM festék-rendszerek hígítójaként alkalmazható:

KEIM Granital-rendszer
KEIM Quarzil-rendszer
KEIM Ecosil-ME-rendszer
KEIM Mycal-Top

A KEIM Special-Fixativ termékkel az erősen nedvszívó ásványi alapfelületek szívóképességét lehet szabályozni, illetve csökkenteni.

3. Termék tulajdonságok

A KEIM Special-Fixativ oldhatatlanul kikövesedik az aljzattal, kiváló páraáteresztő, kiváló időjárás-álló és nem éghető.

- Oldhatatlanul kikövesedik az alapfelülettel
- Időjárásálló
- Nem képez filmréteget
- Nagyon jó páraáteresztő
- Nem éghető
- Abszolút UV-álló
- Gomba- és penészálló
- Épület biológiailag kifogástalan
- Ellenáll az ipari gázoknak
- Oldószerálló
- Környezetbarát

Anyagjellemzők

- Fajsúly: kb. 1,03 g/cm³
- pH-érték: kb. 11,3
- Szerves anyag tartalom: < 5%

Színárnyalat

Tejszerű

4. Kivitelezési utasítások

Aljzat előkészítés

Az aljzatnak teherbírónak, száraznak, tisztának, illetve zsír-, és pormentesnek kell lennie.

Feldolgozás

Erősen nedvszívó alapfelületek mélyalapozása:

A KEIM Special-Fixativ terméket hígítatlanul kefével kell felhordani.

KEIM Granital, KEIM Quarzil, KEIM Ecosil-ME, KEIM Mycal-Top rendszerek hígítása:

Lásd a megfelelő műszaki adatlapot!

Feldolgozási körülmények

A kivitelezés és a száradás alatt az alapfelület és a levegő hőmérsékletének > 5°C kell lennie.

Száradási idő:

Mélyalapozó és alapozóréteg, illetve egymást követő rétegek között legalább 12 óra várakozási időt be kell tartani.

Anyagfelhasználás:

Mélyalapozó réteggént sima alapfelületen:

Kb. 0,1 – 0,2 l/m² KEIM Special-Fixativ.

A fent megadott értékek csak irányadóak, melyek az alapfelület nedvszívó képességétől és struktúrájától függenek. A pontos mennyiségek csak próbafelület készítésével állapíthatóak meg.

Szerszámok tisztítása

Felhasználás után azonnal vízzel tisztítandó.

5. Szállítási forma

5 és 20 ltr.-es kanna.

6. Raktározás

Zárt edényben, hűvös, de fagymentes helyen kb. 12 hónapig. Hőtől és közvetlen napsugárzástól védeni kell!

7. Veszélyes anyagjelölés

Nem jelölés köteles.

8. Szállítási jelölések

Nem jelölés köteles.

9. Hulladékkezelés

EG-hulladékulcs sz. 06 02 99.

Csak a teljesen üres edények hasznosíthatók újra.

10. Biztonsági útmutató

A KEIM Special-Fixativ alkális termék.

A kezelni nem kívánt felületeket (mint pl. üveg, kerámia, terméskő, fa stb.) megfelelő módon meg kell védeni. A lecseppenő festékfoltot azonnal, sok vízzel el kell távolítani. A szemet és a bőrfelületet a festékfröccsenéstől óvni kell. Gyermekek elől, el kell zárni!

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve gyakorlati tapasztalatok eredménye. Szóbeli vagy írásbeli felhasználási javaslataink segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi kötelezettség nélkül. Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A si használhatóságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket veszítik.

