MA Műszaki adatlap

KEIM Ätzflüssigkeit

1. Termékleírás

Kovasav alapú előkezelő- és tisztítószer vakolt felületekre. Használatakor ártalmatlan anyagokká alakul át.

2. Alkalmazási terület

Mész szinterrétegek eltávolítására új, vakolt alapfelületeknél és régi vakolatok tisztítására.

3. Termék tulajdonságok

A KEIM Ätzflüssigkeit marató anyag megfelelő használata esetén teljesen semlegesítődik.

- Vizes alapú
- Nem tartalmaz oldószereket

Anyagjellemzők

- pH-érték: = 1 (savas)
- Fajsúly: kb. 1,0–1,1 g/cm^3

Színárnyalatok:
Világos rózsaszín, áttetsző

4. Kivitelezési utasítások

Hígítás:

	KEIM Ätzflüssigkeit	Víz
Kültéri vakolat:	1 ltr.	3 ltr.
Beltéri vakolat:	1 ltr.	5 ltr.

Feldolgozás:
Mivel a termék felgyorsítja a karbonatizációt és a kiszáradást, ezért a vakolt felület kiszáradás előtt nem lehet alkalmazni, majd a KEIM Ätzflüssigkeit anyagot a megfelelő hígításban alulról felfelé kell kefével felhordani. A reakció azonnal beindul és enyhe habosodás észlelhető. A kezelt felületeket végezetül le kell mosni vízzel. Beltéri, új vakolatoknál a lemosás elmaradhat.

Tiszta meszes vakolatok (Pla, Plb habarcsosztály) széndioxid felvételével csak lassan keményednek, így újbóli szinterrétegek alakulhatnak ki, ezért egy második kezelés is szükséges lehet. A KEIM Ätzflüssigkeit tisztítószerként is alkalmazható régi, szennyezett vakolt felületeken. A szennyeződések tisztításából származó mosóvizet az idevonatkozó előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Várakozási idők:
A KEIM Ätzflüssigkeit használata a vakolt alapfelület megszáradása után, de legalább egy nap múlva lehetséges. Mészvakolatoknál (Pla, Plb habarcsosztály) 4 hetes várakozási idő után egy második kezelés is szükséges. A festési munkák csak a felhordott előkezelőszer tisztítási és száradási folyamata után történhet.

Anyagfelhasználás:
Egyrétegű alkalmazásnál sima alapfelületeken kültérben kb. 0,07 l/m^2, beltérben kb. 0,05 l/m^2 KEIM Ätzflüssigkeit szükséges.

A megadott érték csak irányadó, ami az alapfelület tulajdonságaitól és a kivitelezés módjától függenek. A pontos mennyiség csak próbafelület készítésével állapítható meg.

Szerszámok tisztítása:
Felhasználás után azonnal vízzel tisztítandó.

5. Szállítási forma

5 és 20 ltr.-es kanna.

6. Raktározás

Légmentesen, zárt edényben, hűvös, száraz de fagymentes helyen kb. 12 hónapig tárolható. Hőtől és közvetlen napsugárzástól védeni kell!

7. Hulladékkezelés

EG-hulladékkulcs sz. 06 01 99.
Csak teljesen üres edények hasznosíthatók újra.

8. Biztonsági útmutató

Termékkód: GF50

A kezelni nem kívánt felületeket (mint pl. üveg, kerámia, terméskő stb.) megfelelő módon meg kell védeni. A fröccsenéseket a környezeti vagy közlekedési felületekről azonnal, sok vízzel el kell távolítani, megtisztítani. A munkavégzés és a száradási idők alatt a megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. A szemet és a bőrfelületeket a fröccsenésektől óvni kell. Munkavégzés közben enni, inni és dohányozni nem szabad!
Gyermekek elöl, el kell zárni!

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai adatlapot!
Veszélyes termék.

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve gyakorlati tapasztalatok eredménye. Szóbeli vagy írásbeli felhasználási javaslataink segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi kötelezettség nélkül. Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A si használhatóságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket vesztik.