MA Műszaki adatlap

KEIM Dispersionsentferner

1. Termékleírás

Oldószerek, vízben emuelgált, paszta formájú keveréke. Nem tartalmaz klór és flór tartalmú anyagokat, illetve aromás szénhidrogéneket.

2. Alkalmazási terület

Sztirol-akrilát vagy tiszta akrilát alapú diszperziós és latex festékek, akrilgyanta lakkok, repedés-áthidaló bevonatok, műgyanta vakolatok eltávolítására vakolatokról, betonról és terméskő felületekről.

3. Termék tulajdonságok

Összetétel:
Észterek, alifás szénhidrogének, dietilén-glikol-éter, anionos felületaktív anyagok és sűrítők.

Anyagjellemzők

- Fajsúly: kb. 1,0–1,1 g/cm^3
- ph érték: kb. 7,5, 10 g/l víztartalomnál
- Lobbanáspont: kb. 1,0–1,1 g/cm^3

Színárnyalat:
Sárgás

4. Kivitelezési utasítások

Az aromásmentes KEIM Dispersionsentferner felhasználásra kész. Egyenletesen és bőségesen alulról felfelé, puha természetes szőrecsettel (nem műanyagecset), báránybut hengerrel vagy szórásos eljárással kell felhordani.

Az optimális reakcióidőt próbafelület készítésével lehet meghatározni. A normál diszperziós festékek 3-6 óra múlva feloldódnak. Vastagabb bevonatrendszerek (többrétegű bevonatok, repedésáthidalóbevonatok, műgyanta vakolatok) esetében a reakcióidő hosszabbodhat. Ha van rá lehetőség egy éjszakán keresztül rajta kell hagyni az anyagot.

Vastagabb vagy erősen nedvszívó rétegeknél, amennyiben a festékeltávolító mattá válik és az alsóbb rétegek még nem oldódtak fel (spatulával ellenőrizhető), abban az esetben „nedves a nedves" eljárással a kezelést meg kell ismételni. Az eltávolítás nagynyomású forró vízzel (80 – 100 °C és 100 bar) vagy mechanikusan történhet. A lemosást mindig alulról felfelé kell végezni. Beltéri bevonatokat spatulával kell eltávolítani és szivaccsal lemosni.

Feldolgozási körülmények:
A feldolgozás 20 °C-on optimális.
Az alacsonyabb hőmérsékletek hosszabbítják a reakcióidőt, a magasabb hőmérsékletek felgyorsítják a feloldódást, de rövidítik a reakcióidőt. A közvetlen napsugárzást és az erős szelet kerülni kell. A megszáradt alapfelületeket ismételt anyagfelhordással lehet feloldani.

Anyagfelhasználás:
A megfelelő szigetelőhatás elérése érdekében, az aljzattól függően kb. 150 ml/m^2 javasolt rétegenként.

Szerszámok tisztítása:
Felhasználás után azonnal bő vízzel tisztítandó.

5. Szállítási forma

5 és 25 kg-os kanna.

6. Raktározás

Az aromás-mentes KEIM Dispersionsentferner termék kb. 12 hónapig zárt edényben, hűvös de fagymentes helyen tárolható. Jól szellőző helyiségben, hőtől (ne lépje túl a 35 °C-ot) és napfénytől védve tárolandó. Gyújtóforrástól távol tartandó!

7. Hulladékkezelés

EG-hulladékkulcs sz. 08 01 11.
Csak teljesen üres edények hasznosíthatók újra.

8. Biztonsági útmutató

Termékkód: GF 0

Munkavégzés közben a szem és bőr védelme érdekében védőruházatot és védőszemüveget kell viselni. Bőrre fröccsenő anyagot azonnal vízzel le kell mosni. Ha az anyag szembe kerül bő vízzel azonnal mossa ki és forduljon orvoshoz. Ruházatra, környező és közlekedési területekre fröccsenő anyagokat azonnal bő vízzel fel kell oldani és eltávolítani. Ne permetezze forró tárgyakra vagy nyílt lángra! A termékkel történő munkavégzés közben enni, inni és dohányozni nem szabad! Gyermekek elől, el kell zárni!

A kezelt felületek nagynyomású gőztisztítása után a szennyvizet össze kell gyűjteni és a szilárd anyagoktól el kell választani. A nem mérgező, letisztított diszperziósfesték maradványokat, az összetételtől függően háztartási vagy különleges hulladékként kell kezelni. A mérgező nehézfémet tartalmazó festékmaradványokat veszélyes hulladékként kell kezelni. Az összegyűjtött szennyvizet (mosóvíz) a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlani. A mosóvizet nem szabad a csatornahálózatba vagy nyílt vízbe engedni.

Beltéri használat esetén:
Csak abban az esetben alkalmazható, ha az akadálytalan szellőztetés biztosított. A maratni kívánt felületet a reakcióidő alatt PE fóliával érdemes takarni, majd megfelelő szellőztetés mellett alaposan lemosni. A kezelni nem kívánt felületeket, különösen lakkozott és műanyag alapfelületeket, megfelelő módon meg kell védeni (pl. takarás). Az üveg, réz és alumínium alapfelületeket nem támadja meg.

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve gyakorlati tapasztalatok eredménye. Szóbeli vagy írásbeli felhasználási javaslataink segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi kötelezettség nélkül. Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A változtatás jogát – a termékek újítási vagy alkalmazási használhatóságában – fenntartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket vesztik.