



1. Termékleírás

Sziloxán bázisú, szintelen, hidrofóbizáló hatású kezelőszer.

2. Alkalmazási terület

A KEIM Lotexan egy víztaszító védelmet biztosító kezelőszer, mely alkalmas ásványi vakolatokra és bevonatokra, látszóbeton, mosott beton, mészkő felületekre, illetve cementfarost lapokra.

A KEIM Lotexan megvédi a vizet, a savas esőt és az atmoszférikus szennyeződésektől.

3. Termék tulajdonságok

A KEIM Lotexan nagyon folyékony és mélyen behatol az építőanyag pórusaiba. Az oldószer elpárolgása után a hatóanyag lerakodik a pórus falán és a hagyományos építőanyaggal illetve a levegő nedvesség tartalmával egy kémiai reakción keresztül víztaszító tulajdonságot épít ki. A pórusok nyitottak maradnak és megtartja az építőanyag páraáteresztő-képességét.

- Kiváló víztaszító
- Nem képez filmréteget
- Nagyon jó páraáteresztő
- Kiválóan beimpregnálódik
- Kiváló alkáli stabilitással rendelkezik
- Időjárásálló

Anyagjellemzők:

- Fajsúly: kb. 0,8 g/cm³
- Tulajdonság: szintelen folyadék

4. Kivitelezési utasítások

Az aljzatnak száraznak, nedvszívónak, tisztának, illetve zsír-, és pormentesnek kell lennie.

A KEIM Lotexan anyaggal hidrofóbizálni kívánt felületeket kefével vagy inkább itatásos eljárással két munkafolyamatban „nedves a nedves” eljárással, 10 perc várakozási idő betartásával kell alkalmazni.

Tanács:

A KEIM Purkristalat bevonatokat leghamarabb 8 nap után lehet KEIM Lotexan anyaggal kezelni.

Behatolási mélység:

Egy jól funkcionáló hidrofóbizálásnál a behatolási mélységnek minimum 2 mm kell lennie.

Feldolgozási körülmények:

A levegő és aljzat hőmérséklete > +5 °C. Nem szabad közvetlen napsugárzás mellett, illetve nap által felhevített alapelületek esetében dolgozni.

Anyagfelhasználás:

A minimális behatolási mélység elérése érdekében a felhasználási mennyiségek kétszeri itatásos eljárásnál 0,2 l és 0,8 l/m² között van. Általában 0,4 l/m² elegendő. A megadott érték csak irányadó, ami az alapelület tulajdonságaitól és a kivitelezés módjától függnek. A pontos mennyiség csak próbafelület készítésével állapítható meg.

Szerszámok tisztítása:

Egy vödör vízben pár csepp mosogatószerrel. Átmosás után folyóvíz alatt.

5. Szállítási forma

5 ltr.-es és 25 ltr.-es kanna.

6. Raktározás

Zárt edényben, hűvös, de fagymentes helyen kb. 12 hónapig. Hőtől és közvetlen napsugárzástól védeni kell! Bontott edényeket gondosan vissza kell zárni. Nedvesség bejutásától feltétlenül védeni kell. Oxidációs anyagoktól távol kell tartani.

7. Hulladékkezelés

EG-hulladékulcs sz. 08 01 11.

Csak a teljesen üres edények hasznosíthatók újra.

8. Biztonsági útmutató

A kezelni nem kívánt felületeket (mint pl. üveg, kerámia, terméskő, fa stb.) megfelelő módon meg kell védeni. A lecseppenő festékfoltot azonnal, sok vízzel el kell távolítani. A szemet és a bőrfelületet a festékfröccsenéstől óvni kell.

Gyermekek elől, el kell zárni!

Termékkód: Nem jelölés köteles

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai adatlapot!

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve gyakorlati tapasztalatok eredménye. Szóbeli vagy írásbeli felhasználási javaslataink segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi kötelezettség nélkül. Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A si használhatóságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket veszítik.

