



1. Termékleírás

Hidraulikus kötőanyagú, ásványi szárazhabarcs.

2. Alkalmazási terület

A KEIM Restauro-Fuge egy fugázóhabarcs különösen terméskő falazatokhoz. Alkalmazható még más látszófalazatok (mint pl. téglá, mészhomokkő, stb.) fugáinak javításához is.

3. Termék tulajdonságok

Műszaki adatok a WTA 3-11-97/D adatlap szerint:

- Fajsúly: kb. 1,55 g/cm³
- Vízszükséglet: 0,15 l/kg
- feldolgozhatósági idő: max. 45 perc
- Szilárdulás kezdet: kb. 5 óra
- Nyomószilárdság: kb. 8 N/mm²
- Húzó-hajlítószilárdság: kb. 3 N/mm²
- Rugalmassági modulus: kb. 9 KN/mm²
- Hőtágulás: 7 x 10⁶ (1/K)
- Zsugorodás: 0,7 (mm/m)

Színárnyalatok:

A KEIM Natursteine színekártya színárnyalatai szerint. Egyéb árnyalatok minimum 300 kg rendelési mennyiség felett lehetséges. Csekély mértékű színeltérések – a különböző kikeményedési körülményektől függően - nem kizárhatók. melyek a változó hőmérséklettől és páratartalomtól függenek. Előzetesen próbafelület készítése javasolt.

4. Kivitelezési utasítások

Feldolgozási körülmények:

A levegő és aljzat hőmérséklete > +5 °C.

Az aljzat előkészítése:

Kikaparás:

A tönkrement, meglévő különösen a cementbázisú fugaanyagokat, a fugaszélesség kétszeresének mélységében maradéktalanul ki kell kaparni.

Tisztítás:

A kikapart fugákat vízszugárral gondosan meg kell tisztítani.

Előnedvesítés:

A fugahabarcot csak előnedvesített fugában szabad alkalmazni, ezért egy megfelelő előnedvesítés feltétlenül szükséges. A felesleges vizet szivaccsal fel kell itatni.

Feldolgozás:

Keverés:

A KEIM Restauro-Fuge habarcot kizárólag vízzel szabad összekeverni, kb. 4,5 ltr. víz 30 kg anyaghoz. Nagyobb mennyiségek keverése esetén keverőszáras fúrógép használata javasolt és 5 perces pihentetés után a terméknek földnedves konzisztenciájú kell legyen.

Kitöltés:

Az előkészített fugázóhabarcot fugakanállal kell betömni. A színekártyához történő legjobb egyezést az érdes felület adja. Más felületi kialakítás esetén, mint pl. a „simítás” nagyobb színeltérések mutatkozhatnak. Amint lehetséges a fugázás felületét megfelelő eszközzel édesíteni kell. Keskeny fugáknál a Restauro-Fuge terméket a terméskő felületére is felhordjuk, majd a felesleget a kötési idő alatt spaklival el kell távolítani. Más esetekben a fugázás felületét a fugázóvas élével édesíteni kell.

Anyagfelhasználás:

Kb. 0,2 kg/fm 1 cm-es fugaszélesség és mélység esetén.

Kb. 0,4 kg/fm 1 x 2 cm-es fugaszélesség és mélység esetén.

Tanács:

Előzetes kőjavítási (pótlási) munkák során a fugákat meg kell tartani, illetve azonnal kivágni. Szélesebb fugák esetén polisztirol vagy fólia beágyazás ajánlott. Alapvetően próba fugázás készítése javasolt, hogy információt kapjunk a megfelelő szín, szilárdság és tapadás, a követelményeknek megfelelnek-e.

Szerszámok tisztítása:

Felhasználás után azonnal vízzel tisztítandó.

5. Szállítási forma

30 kg-os zsák

6. Raktározás

Száraz helyen 12 hónapig tárolható.

7. Hulladékkezelés

EG-hulladékkulcs sz. 17 01 01.

Csak a teljesen üres zsákok hasznosíthatók újra. Részmennyiségeket hagyni kell vízzel kikötni majd építési törmelékként elszállíttatni.

8. Biztonsági útmutató

A kezelni nem kívánt felületeket megfelelő módon meg kell védeni. A habarcs fröccsenéseket azonnal, sok vízzel el kell távolítani. A szemet és a bőrfelületet óvni kell. Munkavégzés közben enni, inni és dohányozni nem szabad! Gyermekek elöl, el kell zárni!

Termékkód: M-SK 01

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai adatlapot!

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve gyakorlati tapasztalatok eredménye. Szóbeli vagy írásbeli felhasználási javaslataink segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi kötelezettség nélkül. Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A változtatás jogát – a termékek újítási vagy alkalmazási használhatóságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket veszítik.

